

SANAKRYL UV[®]

● Výrobní číslo 9402

hydroizolační stěrková hmota pro opravy, sanace plochých a šikmých střech z asfaltových pásů

Vlastnosti:

SANAKRYL UV je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační hmota, připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Hydroizolační hmota **SANAKRYL UV** se aplikuje v tekutém stavu. Po zaschnutí vytváří trvale pružnou bežešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti. Vlastní folie se vyznačuje výbornou odolností proti degradaci UV zářením a chemickými spady a stálou pružností i při nízkých teplotách. Možnost opakované regenerace prodlužuje životnost této folie a umožňuje i okamžité opravné zásahy v případě mechanického poškození.

Oblast použití:

SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nových asfaltových pásů na střechách se sklonem minimálně 3° a maximálně 60°. **SANAKRYL UV** lze při nátěru střešní krytiny použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikoročním nátěrem. Po konzultaci s výrobcem jej lze použít i k ochranným a sanačním nátěrům vláknocementu. **SANAKRYL UV** není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Bez předchozí konzultace s výrobcem se nedoporučuje přímá aplikace na beton!

Technické údaje:

Sušina	min.65 hm.%
Spec. hmotnost	1,4 g /cm ³
pH	8,0 - 10,0
Viskozita (Rheotest 2; 25 °C)	1700 - 2700 mPas
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů
Vodotěsnost	0,0 litru /m ² hod.
Mez pevnosti v tahu	1,2 MPa
Tažnost	150 %
Přidržitost k asfalt. pásu	0,5 MPa

Spotřeba:

0,50 - 1,00 kg/m² ochranný nátěr, oplechování
2,00 kg/m² (2 vrstvy bez tkaniny)
2,50 - 3,00 kg/m² (3 vrstvy s tkaninou)
1,50 kg/m² regenerační nátěr na starých nátěrech
SANAKRYL UV

Odstín:

07 červenohnědý

Balení:

25 kg plast. obaly, na objednávku 100 kg vratné sudy s PE vložkou

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5°C až +25°C. Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:

Podklad musí být:

- očištěný od mechanických nečistot
- odmaštěný (osvědčuje se vysokotlaké mycí zařízení a roztok saponátu)
- vyspravený
- suchý
- savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné napenetrovat **FORTE penetralem**.

Zpracování:

SANAKRYL UV se nanáší na připravený povrch asfaltérským kartáčem nebo válečkem ve dvou vrstvách s přestávkou mezi nátěry min. 4 hod. (20°C; min. spotřeba 2 kg/m²). Pro vlastní aplikaci se **SANAKRYL UV** nesmí ředit. U vícevrstevných aplikací se poslední vrstva nanáší výhradně válečkem. Pro sanace rozrušených asfaltových krytin doporučujeme pro zajištění pevnosti a požadované celkové tloušťky vrstvy použití armovací textilie (dodavatel AUSTIS a.s.).

Pokládá se vtlačení do 1. mokrého nátěru. Druhá vrstva se aplikuje až po zaschnutí první (4hod./20°C) a následuje 3. krycí vrstva (min. celková spotřeba 2,5 kg/m²). Nedoporučujeme používat skelnou tkaninu. Náradí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou.

Oplechování je třeba zbavit nesoudržných zbytků původních nátěrů, odmastit a celkově očistit, zkorodované části ošetřit antikoročním nátěrem. Vlastní nátěr provádíme v 1 - 2 vrstvách, v místech značného porušení můžeme použít 3 nátěry s vložením tkaniny - např. zatékající spojení apod. (spotřeba 0,5 kg/m² nátěr v ploše a 1,0 - 2,0 kg/m² v namáhaných či porušených místech).

Obecné informace:

SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu v rozmezí +8°C až +30°C.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu Hydroizolace. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání "Osvědčení výrobce", opravňující vyškolenou firmu k pokládce uvedené hmoty. Seznam oprávněných osob k provádění školení v ČR obdržíte v obchodním odd. výrobce. Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

5

SANAKRYL UV[®]

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

Bezpečnost a hygiena při práci :

SANAKRYL UV neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.